



# 产品数据表

## 二合一自喷漆 GALVACOLOR No. PR20581 & PR20584

### I. 产品描述

磷酸锌保护涂层。非常适合公用设施管道的识别。底漆和面漆合二为一。干燥时间短。采用官方 RAL 标识颜色。符合 C3 防腐等级 (ISO 12944-2)。

### II. 应用

- 长期防腐保护

### III. 产品特性

- 无含氯溶剂
- 不含铅和铬酸盐
- 保护金属和合金
- 符合 ISO 12944-2 C3 防腐等级

### IV. 产品数据

外观	液体
密度	1.08 g/cm <sup>3</sup> (@ 20°C)
闪点	15°C (闭杯)
干燥时间	30µm = 20 min
盐雾测试	> 240 h
膜厚	30 µm

### V. 使用方法

1. 充分摇动罐体直至搅拌球在罐中可自由移动。
2. 仅在通风良好处使用。
3. 用钢丝刷清除大部分松散的污垢。
4. 最低操作温度为 10°C。
5. 喷涂于干净干燥的表面。
6. 距离大约 20-30cm 处喷涂。
7. 均匀地喷涂薄薄的一层。
8. 为了获得最佳效果，建议喷涂 2 层较薄的涂层而不是 1 层较厚的涂层。15-20 分钟后可进行二次喷涂。
9. 使用后，倒置罐体喷射直至仅有推进剂喷出以清洁气雾罐阀门。





# 产品数据表

## VI. 包装

PR20581 (黑色)	12*500mL
PR20584 (金属银)	12*500mL

版本: V1

日期: 2025年9月18日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher**<sup>®</sup>  
BIOREMEDIATING parts washing system

