



# 产品数据表

## KONTAKT 701 凡士林润滑防锈喷剂 KONTAKT 701 VASELINE SPRAY No. PR83509

### I. 产品描述

纯凡士林喷雾，可作为润滑剂和防腐产品使用。

### II. 应用

- 电池端子
- 电缆夹和螺钉连接件
- 电气触点
- 天线基础设施建设
- 通信工程

### III. 产品特性

- 高纯度的白色膏状凡士林
- 将凡士林优异的润滑和防腐性能与气雾罐的易用性相结合：使用和储存过程中干净和稳定，移动方便，喷出量精准
- 与大多数材料兼容，包括金属、橡胶、木材、皮革和耐石蜡油的合成材料和弹性体（聚碳酸酯、聚苯乙烯和 EPDM 除外）

### IV. 产品数据

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 外观        | 白色奶油状液体                |
| 基质        | 凡士林                    |
| 密度 (20°C) | 0.72 g/cm <sup>3</sup> |
| 闪点        | < 0°C                  |
| 凝固点       | 大约 50°C                |
| 保质期       | 自生产日起 6 年              |

### V. 使用方法

1. KONTAKT 701 借助延长管可精准喷雾。
2. 本品可倒置喷射（360°阀门），因此可处理难以触及的部件。
3. 使用前充分摇动罐体。
4. KONTAKT 701 用作防腐保护涂层时，应喷涂相对较厚的膜层。螺丝钉和夹具接触点这些部位的涂敷厚度应在 1 毫米左右。当作为润滑剂时，只需喷涂一层薄膜。
5. 许多材料，包括合成材料，都能很好地耐受 KONTAKT 701。然而在批量生产作业时，应先进进行兼容性测试。对于大多数弹性体，在无精确的尺寸稳定性要求时，轻微的膨胀并无影响。KONTAKT 701 作为润滑剂时，不适用于聚苯乙烯、聚碳酸酯和 EPDM 橡胶。
6. KONTAKT 701 含有易燃溶剂。切勿在通电设备上使用该产品。启动设备前确保所有溶剂挥发（至少 15 分钟）。





# 产品数据表

## VI. 包装

PR83509 12\*200ml

版本: V1

日期: 2025 年 5 月 16 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher®**  
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: [customercare.cn@crcind.com](mailto:customercare.cn@crcind.com)

客户服务: 4008 200 836

[www.crcindustries.cn](http://www.crcindustries.cn)