



产品数据表

PERMATHERM™ 高温合成润滑脂, 397G

No.PRSL3190



产品描述	高性能合成润滑脂, 含有非熔化的增稠剂。其专利化学配方使其在最高 315.6°C 仍具有出色的抗磨性能
应用	炉渣冷却机轴承、风扇、高温应用、高温泵、矿业应用、炉子、顶置烘箱台车、造纸机干燥机、泵、过热蒸汽干燥机、踏车
单位包装描述	14 盎司 (414 ml) 筒装
品牌	希安斯 (中国)
一般描述	高温合成润滑脂
净重	397 g
UPC 条码	072213358001
单位尺寸	23.65H x 5.41W x 5.41D 厘米
装箱数量	10
箱子尺寸	24.13H x 11.43W x 28.9D 厘米
每托盘箱数	90
每箱重量	4.99 kg
I 2/5 条码	30072213358002
外观	琥珀色介于半固体和固体的润滑脂
基底类型	气相二氧化硅
闪点	未确定
可燃性等级-CPSC	否
比重	0.9
NLGI 等级	1.5
Timken OK 值	22.68kg
塑料安全性	未确定
挥发速度	慢

页数: 1/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者, 作为维护及维修领域的行业专家, CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航海及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证, 在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。



产品数据表



工作温度	-40 至 204°C
四球测试 极压	未确定
四球测试 抗磨	0.5mm
滴点	315.6°C
漏失量	未确定
油分离性	1%
氧化稳定性	5
倾点	未确定
ISO 粘度等级	450
耐水冲刷性	<5
针入度	275 至 305
DOT 正确运输品名	无
VOC% (消费品)	<0.1
VOC g/L (消费品)	<0.9
VOC lbs/gal (消费品)	<0.007
去除方式	用除脂剂或刹车部件清洗剂去除

特性

- 高性能 NLGI #1.5 合成润滑脂
- 含防锈和抗氧化缓蚀剂，延长服务周期、有效防腐
- 工作温度范围宽，可耐受 204°C 的持续高温作业

使用方法

- 切勿与不同类型的润滑脂混合
- 切换前，请用溶剂去除原先所有不兼容的润滑脂

页数: 2/2

更新日期: 26-Mar-19



技术咨询: ChinaTechnical@crcind.com.au
 客户服务: 021-6236 6035
www.crcindustries.cn



CRC 公司是全球特殊化学品的领导者，作为维护及维修领域的行业专家，CRC 产品广泛应用于汽车工业、电子电器、通讯仪器、工矿基建、轨道交通、五金工具和航空航天及各类食品加工与制造型企业等。CRC 公司通过 ISO 9001:2008 认证，在研究开发及生产控制等方面一直坚持严格的质量方针。

CRC 注册商标包括 CRC, K&W, Sta-Lube, Marykate 和带有 ® 和 TM 标志的产品。